

PRODUCTO **PLASTIVERD BRIGHT**

PRODUCTO	IV	APLICACIÓN
PLASTIVERD BRIGHT	0.61	<ul style="list-style-type: none"> Indicado para procesos de moldeado por inyección. Principales aplicaciones en el mercado: cepillos dentales, tarros cosméticos, film retráctil, envases farmacéuticos, instrumental médico, aplicaciones en el sector de la automoción.

PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE
Intrinsic Viscosity	ISO 1628	dl/g	0.61 ± 0.02
Colour	ASTM 6290		b* ≤ 0
L*			≥ 75
Bulk Density		g.cm-3	0.84
Specific Density Crystalline		g.cm-3	1.33
Moisture		%	≤ 0.2
Melting Point		Peak °C	230 - 240
Typical Moulding Temperatures		°C	255 -265
Food Approval			•
MSDS			•