

PRODUCTO **PLASTIVERD DESIGN**

PRODUCTO	IV	APLICACIÓN
PLASTIVERD DESIGN	0.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Concebido para un complejo proceso de termoconformado de nivel IV y propiedades mecánicas extraordinarias.</li> <li>· Adecuado para la extrusión de láminas gruesas con un espesor de hasta 5mm., así como para preformas de pared gruesa.</li> </ul>

PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE
Intrinsic Viscosity	ISO 1628	dl/g	0.86 ± 0.02
Colour	ASTM 6290		b* ≤ 0
			L* ≥ 85
Acetaldehyde	ASTM F2013	ppm	≤ 1
Bulk Density		g.cm-3	0.84
Specific Density Crystalline		g.cm-3	≥ 1.38
Crystallinity		%	≥ 48
Moisture		%	≤ 0.2
Melting Point		Peak °C	235 - 245
Typical Moulding Temperatures		°C	260 -280
Food Approval			•
MSDS			•
Packaging Waste			•