

PRODUCTO **PLASTIVERD SHAPE**

PRODUCTO	IV	APLICACIÓN
PLASTIVERD SHAPE	0.59	<ul style="list-style-type: none"> · Diseñado para procesos de inyección. · Principales aplicaciones en el mercado: expositores, perfiles, puntos de venta y dispositivos especiales para uso farmacéutico.

PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE	
Intrinsic Viscosity	ISO 1628	dl/g	0.59 ± 0.02	
Colour	ASTM 6290		b*	-2 to -4.5
			L*	≥ 82
			A*	-1 to -2.5
Bulk Density		g.cm-3	0.8	
Specific Density Crystalline		g.cm-3	1.33	
Moisture		%	≤ 0.2	
Melting Point		Peak °C	240 - 250	
Typical Moulding Temperatures		°C	270 -290	
Food Approval			•	
MSDS			•	
Packaging Waste			•	